PEINTURE BITUMINEUSE D'IMPERMÉABILISATION

POUR FONDATIONS ET OUVRAGES ENTERRÉS
PULVÉRISABLE

211
VERNIS FONDATION

I M P E R M É A B I L I S A T I O N

LANKO

MORTIERS SPECIAUX



LES "PLUS" PRODUIT

- Pulvérisable
- Protection des métaux contre la corrosion
- Agrément SNCF
- Séchage rapide

CONSOMMATION
0,3 à 0,5 l/m² suivant porosité du support, pour 2 couches.

CONDITIONNEMENT
- Seau de 5 litres.
- Seau de 25 litres.
- Fût de 215 litres.

CONSERVATION
12 mois à partir de la date de fabrication, en emballage d'origine non ouvert, stocké à l'abri du gel et des fortes températures.

GARANTIE
- RC Fabricant.

DOCUMENT DE RÉFÉRENCE
- Agrément SNCF EF 9 B1/7/3251/88.

ASSISTANCE TECHNIQUE
La Société Lafarge Mortiers assure l'information et l'aide aux entreprises qui en font la demande pour le démarrage d'un chantier afin de préciser les dispositions spécifiques de mise en œuvre du produit. Cette assistance ne peut être assimilée ni à la conception de l'ouvrage, ni à la réception des supports, ni à un contrôle des règles de mise en œuvre.

PROPRIÉTÉS
Peinture noire bitumineuse en phase solvant, formant un film continu et fortement adhérent sur le support.
Elle imperméabilise la surface, évitant ainsi toute pénétration de l'eau par capillarité et protège le support des eaux agressives.
211 VERNIS FONDATION assure une protection contre la corrosion des aciers.

DOMAINES D'APPLICATION
- Complément d'imperméabilisation des murs de fondation en béton ou maçonneries enduites
- Protection d'ouvrages métalliques en partie enterrés

CARACTÉRISTIQUES
- Peinture prête à l'emploi
- Couleur : noire
- Densité : 0,95

MODE D'EMPLOI


Préparation des supports
- Elimination des parties friables et non adhérentes.
- Réalisation d'un chanfrein au mortier en pied de fondation.
- Nettoyage de toutes traces de boue, poussières, corps gras.

Préparation du produit
- Homogénéiser par brassage

Application du produit
- 211 VERNIS FONDATION doit s'appliquer sur des supports secs, en deux couches croisées, à la brosse, au balai, au pulvérisateur ou au pistolet.
- Application de la deuxième couche lorsque la première est bien sèche.
- Nettoyage des outils au white spirit.

PRÉCAUTIONS D'EMPLOI
- Les précautions d'emploi sont celles qui se rattachent à l'utilisation des produits solvantés.
- Ne pas appliquer à une température inférieure à + 5°C, par temps de pluie ou de brouillard ou sur support humide.
- Ne pas appliquer sur support gelé.
- L'application et le séchage doivent s'effectuer à l'abri des intempéries.
- Ne pas remblayer avant séchage complet.
- Protéger des chocs.
- Utiliser le 211 VERNIS FONDATION conformément aux règles de la norme NF P 10-202 (ex D.T.U 20.1) concernant le traitement des maçonneries enterrées.
- 211 VERNIS FONDATION n'est pas destiné à s'opposer à l'eau sous pression.
- Consulter la fiche de données sécurité.

Documentation technique Janvier 2002


Lafarge Mortiers / MORTIERS SPÉCIAUX - 19, place de la Résistance - 92446 Issy les Moulineaux Cedex
Tél. : (33) 01 41 17 45 45 - Fax : (33) 01 41 17 19 55 - www.lafarge-mortiers.fr

